

**N° 1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **Schotter/Misto 0/32**
2. Numero di tipo: **vedi DDT**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: **UNI EN 12620:2008**
4. **Nome e indirizzo del fabbricante**
  - i. **MAIER ANTON GmbH/Srl**
  - ii. **Stabilimento di Bolzano**
  - iii. **Linkes Eisackufer, 79 – 39100 Bozen**
  - iv. **Via Lungo Isarco Sinistro, 79 – 39100 Bolzano**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. L'organismo notificato: **1305**
7. Prestazione dichiarata

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>Specifica armonizzata</b>
Dimension der Teilchen Dimensione delle particelle	<b>0/32 G<sub>A</sub>90</b>	<b>UNI EN12620</b>
Feinanteil Contenuto di fini	<b>f<sub>3</sub></b>	
Sandäquivalent Equivalente in sabbia	<b>NPD (f &lt; 3 %)</b>	
Methylenblau Blu di Metilene	<b>NPD (f &lt; 3 %)</b>	
Kornformkennzahl Indice di forma	<b>NPD</b>	
Plattigkeitskennzahl Indice di appiattimento	<b>NPD</b>	
Widerstandes gegen Verschleiß (Micro-Deval) Resistenza all'usura (Micro-Deval)	<b>NPD</b>	
Widerstandes gegen Zertrümmerung (Los Angeles) Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	<b>NPD</b>	
Widerstandes gegen Polierwertes Resistenza alla levigabilità	<b>NPD</b>	
Widerstand zum oberflächlichen Abrieb Resistenza all'abrasione superficiale	<b>NPD</b>	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen/ Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	<b>NPD</b>	
Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel Resistenza al gelo/disgelo	<b>NPD</b>	
Rohdichte Massa volumica delle particelle	<b>2,65 Mg/m<sup>3</sup></b>	
Rohdichte gesättigt mit trockener Oberfläche Massa volumica die granuli in condizioni di S.S.A.	<b>2,57 Mg/m<sup>3</sup></b>	
Wasseraufnahme Assorbimento d'acqua	<b>WA<sub>24</sub> 1,21 %</b>	
Humusgehalt Contenuto di sostanza umica	<b>frei / assente</b>	
Säurelöslicher Sulfatgehalt Contenuto di solfato solubile in acido	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	
Wasserlöslicher Sulfatgehalt Contenuto di solfato idrosolubile aggregati riciclati	<b>NPD</b>	
Gesamtschwefelgehalt Contenuto di zolfo totale	<b>S 0,020</b>	
Chloridgehalt Contenuto di cloruri	<b>C 0,005</b>	
Gehalt von leichten Schadstoffen Contenuto di contaminanti leggeri	<b>mLPC 0,055</b>	
Karbonatgehalt Contenuto di carbonato per riciclati	<b>NPD</b>	
Alkali-Kieselsäure Reaktion Durabilità alla reazione alcali-silice	<b>reagiert nicht non reattivo</b>	
Klassifikation der Bestandteile der großen Recycling- Gesteinskörnungen Classificazione dei componenti degli aggregati riciclati grossi	<b>NPD</b>	
Volumen Stabilität (Rücknahme Trockenschwindung) Stabilità di volume (Ritiro per essiccamento)	<b>NPD</b>	
Muschelschalengehalt Contenuto di conchiglie	<b>NPD</b>	
Gefährliche Substanzen Sostanze pericolose	<b>frei / assente</b>	

Petrografische Beschreibung - Descrizione petrografica					Ganulometria tipica	
Esame petrografico (se. UNI-EN 932-3)	0-4mm	2-8mm	8-16mm	16-31,5mm	Settaccio (mm)	Passante (%)
<b>ROCCE MAGMATICHE</b>	<b>72,1%</b>	<b>71,9%</b>	<b>79,8%</b>	<b>89,1%</b>	31,5	100,0
1.1. Porfido	72,1%	71,9%	79,8%	89,1%	22,4	92,9
<b>ROCCE METAMORFICHE</b>	<b>24,95</b>	<b>19,6%</b>	<b>14,6%</b>	<b>3,2%</b>	16,00	84,4
2.1 Scisto	1,7%	3,1%	4,1%	1,0%	11,20	75,7
2.2. Quarzo	8,6%	4,5%	5,5%	1,0%	8,00	72,0
2.3 Ortogneiss	14,6%	12,0%	5,0%	1,2%	5,6	65,8
<b>ROCCE SEDIMENTARIE</b>	<b>3,0%</b>	<b>8,5%</b>	<b>5,6%</b>	<b>7,8%</b>	4,0	58,3
3.1 Calcare grigio	0,4%	1,8%	1,8%	4,6%	2,0	44,9
3.2 Calcare bianco	2,6%	6,7%	3,8%	3,2%	1,00	31,3
					0,5	18,9
					0,25	10,5
					0,125	5,0
					0,063	2,0
					Fini	2,0
Lieferschein Nr. / Documento di trasporto n.: .....					Datum / Data: ..... / ...	

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Responsabile Maier Alexander

Bolzano, 09.09.2022